


超低粘性型PCグラウト

プレミックスタイプ

太平洋 ハイジェクター[®] (Premix-AD)



HI-JECTOR (Premix-AD)

「太平洋ハイジェクター (Premix-AD)」は、プレミックスタイプの超低粘性PCグラウトです。

従来の高粘性・低粘性のPCグラウトに比べ、さらに粘性を抑えた非膨張タイプの画期的なPCグラウトです。

超低粘性としたことにより、従来のPCグラウトでは注入が困難となる狭い間隙等も充てん可能となります。

また十分な可使時間が確保できるため、注入作業時における閉塞トラブル等が軽減されます。

※注意 本製品は「PCグラウト&プレグラウトPC鋼材施工マニュアル(改定版)2006(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会」に記載されているプレミックス材(ハイジェクター)とは、別製品となります。

特長

1 超低粘性

従来のPCグラウトに比べ粘性が低いため狭い間隙やロングスパン等への充てんがスムーズに行えます。なお、超低粘性であっても材料分離抵抗性に優れます。

2 プレミックス

プレミックスすることによる効果・優位点を以下に示します。

- ◆現場では所定の水量と練混ぜるだけです。
- ◆混和剤タイプのように、袋セメントの個体差による影響を受けません。
- ◆製造工場において管理し出荷されるため、品質が安定しています。
- ◆製品の品質は、試験成績表で確認出来ます。
- ◆荷姿に印字されたロット番号から製造年月日が判別できます。
- ◆1袋毎に質量(内容量)の管理が実施されています。
- ◆現場では本製品のみを使用するため、廃材量の発生が抑えられます。

3 施工時間の短縮

混和剤タイプのPCグラウトに比べて練混ぜ時間が大幅に短縮されるため、施工の効率化が図れます。

4 レオロジーおよび水材料比の安定

粘性(JP漏斗流下時間)に加えて降伏値(フロー値)も管理しているため、流動挙動が安定しています。また、1袋あたりの質量管理を実施しているため、現場で測定した推定水材料比と配合上の水材料比の乖離が少なくなります。

5 高強度および高耐久性

水材料比が比較的小さいため、従来のPCグラウトに比べ安定した高い強度が得られます。また、硬化体が緻密となり、外部からの腐食性物質(塩分等)に対する抵抗性が高まります。

6 低塩素量

1m³あたりの塩化物イオン量が0.3kg/m³以下に管理されています。

配(調)合の例

区分	使用温度範囲(°C)	目標コンシステンシー JP漏斗流下時間(秒)	水材料比(%)	太平洋ハイジェクター (Premix-AD) (kg)	練混ぜ水量(kg)	練上り量(ℓ)
単位量(kg/m ³)	5~35	3.5~6.0	36 (20°Cの例)	1,458	525	1,000
1袋あたり				25(1袋)	9	約17

注1) 1m³あたりの太平洋ハイジェクター(Premix-AD)の必要量は約59袋です。

注2) 外気温度、材料温度、その他現場状況により目標とするコンシステンシーを得るための水量が若干増減します。このため、使用に際しては事前に試験練りを実施し、「水材料比」の調整を行って下さい。

注3) 目標コンシステンシーの範囲を外れた配合(水量)で使用しないで下さい。

注4) 練混ぜは800回転以上の高速ミキサ(アルミ製羽根の使用不可)を使用し、全材料投入後1.5~2分間練混ぜを実施して下さい。

注5) 本注入・排気・排出口の設置位置や注入流量・圧力等の施工上の留意事項については、「PCグラウト&プレグラウトPC鋼材施工マニュアル(改定版)2006(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会」を参照願います。

使用方法

■練混ぜ方法 (例)



- 注1) 太平洋ハイジェクター (Premix-AD) を1袋につき、20~30秒かけて徐々に投入して下さい。
- 注2) 一度に材料を投入すると、練り残しが発生し、所定のコンシステンシー (JP漏斗流下時間) が得られない場合がありますので注意して下さい。
- 注3) 練上り後のコンシステンシー (JP漏斗流下時間) が3.5~6.0秒の範囲であることを確認して下さい。

荷姿 25kg/袋

特性例

試験温度 (°C)	水材料比 (%)	JP漏斗流下時間 (秒)	ブリーディング率 (%)	圧縮強度 (N/mm ²)		水材料比 (%)	
				7日	28日	推奨範囲および使用可能範囲 ^{1) 2)}	単位容積質量試験の規格値 ¹⁾
5	39	4.5	0.0	48.6	70.1	37~41 (36~42)	36~42
10	38	4.6	0.0	61.6	82.5	36~40 (35~41)	35~41
20	36	4.6	0.0	86.5	100.2	33~38 (32~39)	32~39
30	35	4.1	0.0	95.1	104.2		


- 1) 水セメント比の上限値は環境温度により変化する。表の環境温度の間については、按分して算出する。
- 2) 左側は推奨範囲、右側 (括弧内) は使用可能範囲を示す。

特性例

試験温度 (°C)	真密度 (g/m ³)	水材料比 (%)	塩化物イオン量 (kg/m ³)	単位容積質量 (kg/l)	水材料比 (%)
20	3.07	36	0.173	1.986	35.8

- ・JP漏斗流下時間：JSCE-F531に準ずる。
- ・ブリーディング率：JSCE-F532に準ずる。
- ・圧縮強度：JSCE-F531に準ずる。
- ・真密度：JIS R 5201に準ずる。
- ・塩化物イオン量：JASS 5T-502に準ずる。但し、測定はグラウトを加圧して抽出した溶液で測定した。
- ・単位容積質量：JIS A 1171に準ずる。

水材料比とJP漏斗流下時間の関係例



試験項目	試験方法	判定基準	試験値
材料分離抵抗性	傾斜管試験 JHS 419	ブリーディング水の移動現象、ブリーディング跡が認められない	左記認められず
ブリーディング率	鉛直管試験 JHS 420	0.3% 以下 24時間後 0.0%	3時間後 0.0% 24時間後 0.0%
体積変化率		-0.5~0.5%	-0.25%

海外営業部	〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル15階	☎03-5500-7518
北海道支店	〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5-1-3 日本生命北門館ビル	☎011-221-5855
東北支店	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル	☎022-221-4511
青森営業所	〒033-0074 青森県上北郡六戸町小松ヶ丘2-77-608	☎0176-53-3213
秋田営業所	〒014-0073 秋田県大仙市内小友字伊豆沼35	☎090-4634-8062
東京支社		
東京支店	〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル15階	☎03-5500-7531
関東支店	〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 ニューセンチュリービル	☎048-614-8470
新潟営業所	〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口2-9-21 森本ビル	☎025-244-7799
中部支店	〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル	☎052-452-7141
北陸営業所	〒920-0919 石川県金沢市南町5-20 中屋三井ビルディング	☎076-234-1670
静岡営業所	〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田4-9-37	☎054-256-8280
関西支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2 新大阪丸正ビル4階	☎06-7668-6001
中国支店	〒732-0828 広島県広島市南区区橋町1-23 三井生命広島駅前ビル	☎082-261-7191
山陰営業所	〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2-180 国際ファミリープラザ710号	☎0859-33-7843
四国支店	〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル	☎087-833-5758
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル	☎092-781-5331
大分営業所	〒870-0105 大分県大分市西鶴崎1-1-11 トパーズM502	☎097-523-4911
長崎営業所	〒854-0081 長崎県諫早市栄田町8-22	☎0957-26-0288
熊本営業所	〒862-0913 熊本県熊本市尾ノ上1-25-21 阿部ビルⅢ302号	☎096-381-8513
鹿児島営業所	〒892-0823 鹿児島県鹿児島市住吉町13-1 鹿児島港湾ビル	☎099-226-2255
沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階	☎098-867-9663

使用上の留意事項

- ①本製品は十分な流動性を有していますので、単位水量が過大にならないように注意して下さい。
- ②本製品はセメントと同様に吸湿性がありますので、できるだけ乾燥した場所で保管して下さい。いったん開封したものは、その日のうちにご使用下さい。
- ③練混ぜは必ず高速グラウトミキサまたは高速ハンドミキサを使用して下さい。但し、アルミ製の攪拌羽根の付いたミキサは使用しないで下さい。攪拌羽根から磨耗されたアルミがグラウトに混入し、グラウトが異常膨張することがあります。
- ④材料の投入は、徐々に行ってください。急激に材料を投入すると、練りダマ等が発生し、目標とする各物性が得られない場合があります。
- ⑤本製品をカタログに記載されている所定量の範囲外で使用しないで下さい。所定の範囲外で使用した場合、流動性および体積変化率の確保等の品質確保が困難となる場合があります。
- ⑥外気温、水温、その他現場環境等により、目標とするコンシステンシーを得るための水量が若干増減する場合があります。このため、使用に際しては事前に試験練りを実施し「水材料比」の調整を行ってください。
- ⑦練混ぜ温度は、5～35℃の範囲として下さい。夏場などで施工箇所が高気温となる場合には、材料を出来るだけ気温の低いところに保管し、あらかじめ冷却した練混ぜ水を用いモルタルの練上り温度がなるべく低くなるように管理して下さい。
- ⑧圧縮強度用供試体を作成する場合、成型後直ちに上面をラップ等で密封し、水分の蒸発を防ぐようにして下さい。
- ⑨本製品は「PCグラウト&プレグラウトPC鋼材施工マニュアル(改定版)2006(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会」に記載されているプレミックス材(ハイジェクター)とは、別製品となります。



安全上の注意事項



本製品はカタログに記載されている方法でご使用下さい。

- 本製品はセメントと同様にアルカリ性を示します。使用の際は、眼・鼻・皮膚および衣類に触れぬよう保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用の上でご使用下さい。
- 誤って眼に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄した後、医師の治療を受けて下さい。皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いして下さい。作業後は手洗い、うがいをして下さい。
- 本製品および施工後の洗浄水等は、海・河川・下水道等への廃棄はしないで下さい。

●本製品の仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

●本カタログに記載された事項は、弊社の実験結果に基づくものでありますが、各種条件により実際の現場結果を確実に保証するものではありません。